



## Zinco Brillante 400 ml (Z355)

Necessità di ritoccare, rifinire e riparare parti e superfici metalliche? Allora questa bomboletta spray della linea "Zincanti" di Ambro-Sol è ciò che fa per voi. Protegge dall'ossidazione e dona brillantezza alle parti trattate.

**ZINCO BRILLANTE** – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.



### CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio.  
Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

### Specifiche Tecniche:

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità                 | 400ml                                                                                               |
| Confezione               | 12 pz                                                                                               |
| Barcode                  | EAN 13 8034108892276                                                                                |
| Aspetto                  | Bombola contenente liquido sotto pressione                                                          |
| Stato fisico             | Liquido pigmentato in aerosol                                                                       |
| Punto di infiammabilità  | Inf. 0° C estremamente infiammabile                                                                 |
| Pressione                | a 20°C 5,5 bar                                                                                      |
| Densità relativa         | a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml                                                                             |
| Propellente              | GPL                                                                                                 |
| Natura chimica           | Resina sintetica con pigmento inibitore di corrosione a base di Polvere di zinco                    |
| Colore                   | Alluminio/ grigio chiaro brillante                                                                  |
| Purezza Polvere Zn       | > 98%                                                                                               |
| Odore                    | Caratteristico di solvente                                                                          |
| % Metallo nel film secco | 53 %                                                                                                |
| % Zinco nel film secco   | 3 %                                                                                                 |
| Resistenza temperatura   | 300 °C (picchi 350 °C)                                                                              |
| Resa per bombola         | 2/3 mq2                                                                                             |
| Essiccazione t= 20°      | Fuori polvere: 10'<br>Fuori Impronta: 20'<br>In profondità: 6 ore<br>Sovra verniciabile dopo 12 ore |

**MODO D'USO:** Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di circa 20-30cm. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

### MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**